

产品编号	特 性	颜 色	混合比 (体积)
MA300	泛用型胶黏剂。适用接著未经处理之塑胶 (ABS. PVC. 压克力), 加纤强化之复合材, 金属。	淡黄色	1:1
MA310	耐药品性胶黏剂。适用于接著尼龙, 尼龙合金, 改质聚酯板, 塑胶型复合材料, 严苛环境下的耐久性优异。	淡黄色	1:1
MA320	高性能, 塑胶胶黏剂, 耐冲击, 耐剥离, 耐低温。用于接著各类塑胶材质, 玻璃钢与胶壳 (Gel-Coats)。	微黄, 白色 黑色	10:1
MA350	稠度低, 耐药品性佳之高强度胶黏剂, 适用免保养电池之组合。	黑色	2:1
MA420	汽车塑胶件用胶黏剂。特别设计用于汽车之塑胶件之结构性组装。	蓝色, 黑色 黄色	10:1
MA422	通用型胶粘剂, 中等硬化速度。	蓝色	10:1
MA425	结构用胶黏剂。其较长之工作时间, 在低温具优异的耐冲击, 耐剥离强度。	蓝色	10:1
MA550	耐紫外线, 不黄变之胶黏剂。工作时间长, 对于未经处理之胶壳玻璃钢, 塑胶接著性极佳。	白色	10:1
MA820	适用于金属对金属, 塑胶, 玻璃钢材质之胶合, 具有优异的耐久性。	蓝色	10:1
MA920	通用型, 刺激味低, 快速硬化。	蓝色	10:1
MA922	通用型, 刺激味低, 中等硬化速度。	蓝色	10:1
MA925	通用型, 刺激味低, 工作时间长。	蓝色	10:1
MA1020	通用型, 刺激味低, 收缩应力小。	蓝色	10:1
MA1025	收缩应力小, 刺激味低, 放热量低, 涂胶厚度可达1英寸。	蓝色	10:1
MA3940	低温耐冲击胶黏剂, 适用于易因化学应力引起裂纹之材质的接著。	淡黄, 蓝色	10:1

稠 度 (csp, 22°C)	工作时间 (22°C)	固化时间 (22°C)	伸拉强度 (psi)	伸长率 (%)	伸拉剪力 (psi)
主 剂: 40,000~60,000	4~6分	12~15分	3,000~3,500	15~25	3,000~3,500
硬化剂: 40,000~60,000					
主 剂: 40,000~60,000	15~18分	30~35分	4,000~4,500	5~15	3,000~3,500
硬化剂: 40,000~60,000					
主 剂: 135,000~175,000	8~12分	25~30分	2,000~2,500	100~140	1,500~2,000
硬化剂: 40,000~60,000					
主 剂: 1,400~2,000	30~35分	60~65分	4,500~5,000	5~10	2,000~2,500
硬化剂: 1,500~1,800					
主 剂: 100,000~125,000	4~6分	15~18分	2,700~3,000	100~125	1,750~2,250
硬化剂: 50,000~70,000					
主 剂: 100,000~125,000	17~24	35~40	2,000~2,500	75~100	1,500~1,800
硬化剂: 10,000~20,000					
主 剂: 100,000~125,000	30~35	80~90	2,000~2,500	120~140	1,500~1,800
硬化剂: 10,000~20,000					
主 剂: 130,000~160,000	40~45	70~75	1,759~2,000	35~45	1,300~1,800
硬化剂: 40,000~60,000					
主 剂: 90,000~120,000	4~6	30~35	3,300~3,700	75~100	2,000~2,400
硬化剂: 50,000~70,000					
主 剂: 100,000~125,000	4~6	15~18	2,700~3,000	80~100	1,500~2,000
硬化剂: 10,000~20,000					
主 剂: 100,000~125,000	17~24	35~40	1,800~2,200	75~100	1,400~1,700
硬化剂: 10,000~20,000					
主 剂: 100,000~125,000	30~35	80~90	1,750~2,200	100~120	1,400~1,700
硬化剂: 10,000~20,000					
主 剂: 100,000~125,000	4~6	15~20	1,750~2,000	90~110	1,250~1,600
硬化剂: 50,000~70,000					
主 剂: 100,000~125,000	20~25	40~45	1,750~2,000	90~110	1,250~1,600
硬化剂: 10,000~20,000					
主 剂: 135,000~175,000	12~15	25~30	2,000~2,500	125~175	1,500~2,000
硬化剂: 40,000~60,000					